

# リステンシールD-51 施工要領書

日本リステン株式会社

〒509-5103 岐阜県土岐市泉東窯町 4-65

TEL(0572)53-4123

FAX(0572)53-4125

## 目 次

1.	リステンシールD-51について	1
2.	形状	1
3.	施工道具	1
4.	施工方法	2
5.	使用目安	2

## 1. リステンシール D-51 について

リステンシール D-51 は一液性シーリング材、2 倍膨張ウレタン系シーラントです。

リステンシール D-51 は押出性・接着性が良好で作業性に優れています。コンクリート・鉄・塩ビ(硬質)・ガラス等に使用できます。

また、リステンシール D-51 は海水・セメント水・地下水等に対し安定した水膨張性を示します。

用途範囲は広く、コンクリート打ち継ぎ部・H 鋼周り・貫通管周り・丸セパ部・ヒューム管・ボックスカルバート等です。


## 2. 形状

商品名	形状	内容量
リステンシール D-51		320ml

## 3. 施工道具



・ハサミ又はカッターナイフ




・コーキングガン

・清掃道具

#### 4. 施工方法

- 1) 接着面のごみ、砂、レイタンス等を取り除きます。
- 2) ノズルの先端を成形する大きさに合わせて切り取り、ノズル内側の膜を破ってください。(※寒冷期は押し出しが硬くなるので、室温にて保管、ノズル口を大きくカットしてご使用ください。)
- 3) 施工個所に切れ目が出来ない様均一に、ガン打ちしてください。
- 4) 硬化養生中、水に触れないよう注意してください。
- 5) 硬化が完了する 48 時間経過後、コンクリートを打設してください。

#### 5. 使用目安



W20×H10 で約 1.5～2m/本